

TECHNICKÝ LIST

SPECIFIKACE PRODUKTU PSP NEMO 5,5mm

INFORMACE

Celková tloušťka (bez podložky)	ISO24337		5,5 mm
	ISO24337	7"	179 mm
Délka	ISO24337	48"	1218 mm
Počet lamel v balení (na karton)			8 kusů
m² v balení (na karton)			1,774 m²
Hustota			≥ 1950 kg/m³
Lehce zkosené hrany			- 4V
Instalace			plovoucí systém click
Dekorační film			ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva UV	stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná vinylová střední vrstva	Vápenkový kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo,	+3,0 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	+1,0 mm
Celková tloušťka		5,5 mm

Podrobnosti viz instalační příručka max. 27°C na povrchu lamely

ZÁRUKA

	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Záruka	Rezidenční využití 10 let	Komerční využití 5 let

TEST

			VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ:	VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ:
	Podlahové vytápění	EN12667	Tep. odpor 0,0831 R (m² K/W)	Schváleno
	Statické zatížení	ISO24343-1	ASTM F970-07	Splňuje
	Odolnost vůči vystavení teple	F1700 EN16511	ASTM F2199	Splňuje
	Nabobtnání po ponoření	ISO24336	NALFA LF 01-2011	0,05%
	Třída nárazové izolace	EN13329	ASTM E492-09 IIC	Hodnocení = 57
	Třída přenosu zvuku	ISO712	ASTM E413-16	Hodnocení STC = 68
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1	ASTM E648 / 662	třídy I
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E	NALFA LF 01-2011	Splňuje vysoké komerční zatížení
	Odolnost proti nárazu	EN 16511	NALFA LF01-2011	Splňuje
	Odolnost proti skluzu	EN13893	ASTM C1028	za sucha: 0,55 za mokra: 0,51 Splňuje
	Odolnost proti barvení	EN423	ASTM F925	Splňuje
	Chemické složení	Ortho-ftaláty Prop 65	Olovo CPSIA	Nebyly detekovány
	Nebezpečné látky	rtuť, chrom VI, kadmium, SCCp, benzen, xylen, tributylcín atd.		Nebyly detekovány
	Označení emisní třídy	Nařízení n°2011-321		A +
	REACH			Splňuje